

Technické parametry autofólií RAVEN Onyx



HP Onyx 05

Zabarvení	Charcoal
Odrazivost světla	5%
Ztmavení	96%
Snížení sluneční energie	52%
Absorpce	57%
Odrazivost tepla	11%
Propustnost UV záření	<1
Životnost	5 let

HP Onyx 15

Zabarvení	Charcoal
Odrazivost světla	5%
Ztmavení	86%
Snížení sluneční energie	50%
Absorpce	54%
Odrazivost tepla	11%
Propustnost UV záření	<1
Životnost	5 let

HP Onyx 35

Zabarvení	Charcoal
Odrazivost světla	6%
Ztmavení	68%
Snížení sluneční energie	35%
Absorpce	46%
Odrazivost tepla	8%
Propustnost UV záření	<1
Životnost	5 let

HP Onyx 50

Zabarvení	Charcoal
Odrazivost světla	6%
Ztmavení	66%
Snížení sluneční energie	35%
Absorpce	44%
Odrazivost tepla	6%
Propustnost UV záření	<1
Životnost	5 let

Výrobce:

Ceiba s.r.o.

Jana Opletala 1265

250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Tel.: 326 911 044, e-mail: info@ceiba.cz

www.ceiba.cz

www.ravenfolie.cz